TEXTOL SE ISO 22, 32

Descriere:

- Ulei sintetic pe baza de ulei mineral
- Contin aditivi speciali
- Prezinta proprietati de lubrifiere exceptionale
- Stabilitate excelenta impotriva imbatrinirii
- Protectie impotriva uzurii si coroziunii
- Rezistent la temperaturi ridicate

Valori nominale:

Textol SE		**22**	**32**	
Culoare		usor deschisa 0,5	clara, deschisa1	DIN ISO 2049
Densitate la 15^{0}C	kg/m^3	870	880	DIN 51 757
Vâscozitate/40^{0}C	mm^2/s	22	32	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate	^{0}C	> 180	> 180	DIN ISO 2592
Punct de curgere	^{0}C	< -9	< -9	DIN ISO 3016
Indice de vâscozitate		> 90	> 90	DIN ISO 2909

Aplicatii:

Textol SE ISO 22, 32 sunt utilizate pentru lubrifierea masinilor de tricotat in general si a masinilor de tricotat ciorapi.

Recomandari:

In functie de gradul de murdarie se recomanda intrebuintarea a 1 pana la 5g/l a unui detergent neionogen si 1g/l soda la 60 pana la 70^0 C.