1.

MULTIDRAW CU AS

Descriere:

- lubrifiant de racire complet sintetic miscibil cu apa
- pe baza de componenti de lubrifiere anionici si nonionici
- efecte excelente in capacitatea de amestecare
- cu inhibitori
- confera o remarcabila protectie impotriva coroziunii pentru cupru si metale neferoase chiar si la concentratie joasa

Caracteristici:

Culoare	deschisa 0,5		DIN ISO 2049
Densitate/15^{0}C	kg/m^3	1050	DIN 51 757

Valorile emulsiei (3 % in apa demineralizata)

Valoare pH	8,5	DIN 51 369
Conductivitate	µS/cm	2100

Aplicatii :

Amestec special miscibil cu apa pentru emailarea continua a sarmelor mate sau zincate de toate diametrele. Matuirea firelor este efectiv evitata chiar si la un dozaj mai mic.

Concentratia de lucru: 0,5 – 1,5 %

Depozitare:

MULTIDRAW CU AS ramane stabil la temperaturile de la +10^0 C pana la +35^0 C. Concentratul devine dens sau chiar solid la temperaturi mai joase de +10^0 C. Dupa o perioada mai mare de depozitare la temperatura camerei va reveni la consistenta originala si poate fi folosit ca si inainte.

Preparare:

Concentratul se transforma intr-o emulsie stabila prin turnarea continua in apa (la o plaja de temperaturi situata intre aproximativ $+10^0$ C pana la $+35^0$ C) si prin amestecarea si recircularea emulsiei.

Determinarea concentratiei:

Folosind un refractometru : factor 2,0