1.

MULTIDRAW KTL N 16

Descriere:
- ulei mineral de ambutisare şi ştanţare
- nu este miscibil cu apa
- conţine componenţi sintetici graşi
- conţine aditivi de fosfor şi sulf
- împiedică corodarea
- compatibilitate bună cu diferite lacuri de vopsire în sistem de imersiune catodică

Valori nominale:

Culoare			deschisă 5,0	DIN ISO 2049
Densitate/15^0 C	kg/m^3		910	DIN 51 757
Vîscozitate/40^0 C		mm^2/s	160	DIN 51 562
Temperatura de aprindere	^{0} C		>200	DIN ISO 2592

Aplicaţii:

Datorită componentelor de înaltă calitate **MULTIDRAW KTL N 16** este destinat în special pentru ambutisarea tablelor din aluminiu, oţel şi a tablelor zincate pentru prelucrări medii şi dificile, predominant în industria de automobile.

MULTIDRAW KTL N 16 este de asemenea recomandat ca lubrifiant aditional al pieselor tratate cu produsul nostru prelube „MULTIDRAW PL 61". Pe lîngă rezultate excelente la ambutisare **MULTIDRAW KTL N 16** asigură o protecţie excelentă împotriva coroziunii şi o înaltă rezistenţă la îmbătrânire.

Aplicaţii:
Produsul poate fi aplicat manual cat si automat sau cu dispozitiv de şpreiere. Toate dispozitivele de aplicare existente în acest moment pe piaţă pot fi utilizate. In cazul in care se trece de la folosirea unei emulsii de ambutisare la folosirea unui ulei de ambutisare (de exemplu de la MULTIDRAW SR la MULTIDRAW KTL N 16) recomandam ca sistemul de ungere sa fie curatat cu DIVINOL-SPÜLFLUID.
In caz ca se doreste o diminuare a presiunii sistemului de spreiere se recomanda incalzirea produsului la o temperatura de 40 pana la 50^0 C. Pentru ambutisări uşoare recomandăm cantitatea de aplicare ca fiind de 1,5 g/m^2 , pentru ambutisări dificile de 3g/m^2.

Degresare:
Din experienţa noastră cu o aplicare de 2,5 g/m^3 nu este necesară o degresare suplimentară înainte de baia KTL (scufundare în vopsea catodică). Dacă este necesar, degresarea cu epuratori aposi-alcalini este posibilă fără nici o problemă. Însă prin aceasta şi protecţia corozivă va fi spălată. Pentru transportul tablelor astfel degresate vă recomandăm uleiul anticoroziv MULTICOR LF 65.