1.

MULTIDRAW KTL N 30

Descriere:

- ulei mineral de ambutisare şi ştanţare
- nu este miscibil cu apa
- conţine componenţi sintetici graşi
- conţine aditivi de fosfor şi sulf
- împiedică corodarea
- compatibilitate bună cu diferite lacuri de vopsire în sistem de imersiune catodică

Valori nominale:

Culoare	mai deschisă	5,5	DIN ISO 2049
Densitate/15^0 C	kg/m^3	910	DIN 51 757
Vîscozitate/40^0 C	mm^2/s	10	DIN 51 562
Temperatura de aprindere	^{0}C	>200	DIN ISO 2592

Aplicaţii:

Datorită componentelor de înaltă calitate **MULTIDRAW KTL N 30** este destinat în special pentru ambutisarea tablelor din aluminiu, oţel şi a tablelor zincate pentru prelucrări medii şi dificile, predominant în industria de automobile.
Produsul poate fi aplicat manual cat si automat sau cu dispozitiv de şpreiere.

MULTIDRAW KTL N 30 este de asemenea recomandat ca lubrifiant aditional al pieselor tratate cu produsul nostru prelube „MULTIDRAW PL 61". Pe lîngă rezultate excelente la ambutisare **MULTIDRAW KTL N 30** asigură o protecţie excelentă împotriva coroziunii şi o înaltă rezistenţă la îmbătrânire.

Degresare:

Din experienţa noastră cu o aplicare de 2,5 g/m^3 nu este necesară o degresare suplimentară înainte de baia KTL (scufundare în vopsea catodică). Dacă se impune, degresarea cu epuratori aposi-alcalini se poate efectua. Însă prin aceasta şi protecţia corozivă va fi spălată. Pentru transportul tablelor astfel degresate vă recomandăm uleiul anticoroziv MULTICOR LF 65.