

## MULTICOR DW 3

### Descriere :

- fluid dewatering
- bazat pe un amestec de hidrocarburi isoparafinice

### Valori nominale:

Grad de risc VbF A III

Tipul peliculei de ulei usor uleios

Grosimea peliculei

dupa cufundare  $\mu$  2-3

Culoare 3,5

Densitate la 15°C kg/m<sup>3</sup> 825 DIN 51 757

Vâscozitate/ 20°C mm<sup>2</sup>/s 3,8 DIN 51 562

Punct de inflamabilitate °C 62 DIN 51 755

(Pensky Martens)

Test Kesternich serii > 10 DIN 50 017

Test salinitate ore > 10 DIN 50 021

### Intrebuintare:

**MULTICOR DW 3** este folosit ca ulei de protectie impotriva coroziunii pentru componente metalice care au fost tratate cu agenti aposi sau uleiosi de prelucrare a metalului care astfel pot fi indepartati in mare masura.

In acelasi timp suprafata partii metalice este acoperita de un film cu protectie anticoroziva. MULTICOR DW 3 este deasemenea adecvat pentru climat marin.

### Aplicatii:

Produsul poate fi aplicat in stare livrata pe piese, in spatii interioare sau exterioare cu buna aerisire. Se aplica prin pulverizare, cu pensula sau prin cufundare.

### Degresarea :

Recomandam degresarea cu detergenti alcalini aposi precum si cu solventi.

