

MULTICOR LH 3

- ulei pentru protectie impotriva coroziunii
- sarac in hidrocarburi aromatice
- pe baza de componente hidrocarbonici,
- prezinta un miros aproape neutru

Valori nominale:

Grad de risc	VbF	A III	
Tipul peliculei de ulei		uleioasa	
Culoarea peliculei de ulei		mai deschisa	5,0
Grosimea peliculei dupa cufundare		μ	aprox. 3
Densitate la 15°C	kg/m ³	830	DIN 51 757
Vâscozitate/ 20°C	mm ² /s	7,5	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate (Pensky Martens)	°C	> 70	EN 22 719
Test Kesternich	serii	20	DIN 50 017
Test salinitate ore	20		DIN 50 021

Aplicatii:

MULTICOR LH 3 este folosit pentru conservarea platbandelor de otel nefinisat, tablelor de metal, tevilor, sarmelor, barelor, platinelor, produselor finisate si semifinisate care sunt depozitate in spatii protejate pentru o perioada mai mare de timp.

Produsul este folosit asa cum este livrat. Se recomanda aplicarea in spatii deschise sau bine aerisite prin imersie, prin pulverizare sau cu pensula.

Degresare :

Se recomanda degresarea cu solventi de curatare.