

MULTICOR WM 105

Descriere :

- fluid emulsionabil de protectie anticoroziva
- pe baza de ulei mineral

Valori nominale:

Tipul peliculei de ulei		usor adeziv	
Culoare pelicula			transparent
Densitate la 15°C	kg/m ³	895	DIN 51 757
Vâscozitate/ 20°C	mm ² /s	105	DIN 51 562
Test Kesternich	serii	> 20	DIN 50 017
Test salinitate			
Concentratie 1:15	ore	> 25	DIN 50 021
Coeficient corectie		1	

Utilizare:

MULTICOR WM 105 este utilizat de preferinta, acolo unde este cerut un fluid de protectie impotriva coroziunii din punct de vedere fiziologic inofensiv. Produsul este folosit de exemplu in domeniul apei potabile pentru protejarea mansoanelor de teava (garnituri) din otel si fonta. Datorita caracterului sau metastabil, tinde sa se decanteze in stare stationara si nu sa formeze o pelicula de separare a uleiului si de aceea trebuie sa fie permanent amestecat si incalzit la 50°C.

Aplicatii:

MULTICOR WM 105 este amestecat cu apa in raport de 1:10 pana la 1:20 inainte de utilizare (o parte **MULTICOR WM 105** la 10 pana la 20 parti apa potabila max. 30° dH).

Important: Pregatiti **MULTICOR WM 105** cu dispozitiv automat de amestecare (pompa de apa cu jet). Scufundati piesele in emulsie incalzita la 80°C.

Degresarea :

Recomandam degresarea cu detergenti industriali alcalini aposi precum si cu solventi.